

[48] **Schede di restauro dei gruppi statuari**



Le fasi d'intervento di restauro sono state le seguenti:

- ▶ Smontaggio delle statue.
- ▶ Pulitura dalle croste delle ridipinture mediante impacchi con solventi ed azione meccanica.
- ▶ Disinfestazione con Permetar in camera a gas.
- ▶ Consolidamento della struttura, con sostituzione di parti lignee deteriorate e imperniamenti con listelli di legno e colla cerviome a caldo e listelli in vetro resina e resina epossidica.
- ▶ Verniciatura a pennello con vernice Damar della Lefranc e Bourgeau.
- ▶ Risanamento e ricostruzione del tessuto con tela (cencio della nonna) e colla di coniglio.
- ▶ Stuccature a pennello con stucco a base di gesso di Bologna e colla di coniglio nelle giuste proporzioni.
- ▶ Verniciatura a pennello con vernice Damar.
- ▶ Integrazione pittorica con colori a vernice per restauri della Maimeri.
- ▶ Integrazione con foglia d'oro zecchino dei decori nelle vesti.
- ▶ Verniciatura a spruzzo con vernice Retoucher della Lefranc e Bourgeau a saturazione.
- ▶ Verniciatura finale a spruzzo con vernice Blanc Mart della Lefranc e Bourgeau.
- ▶ Costruzione delle parti in sughero.
- ▶ Montaggio delle statue.



[49]

